Gamme Professionnelle

MUROCK

Enduit intérieur et extérieur

Garantie de la qualité

EXTRA DUR

- **ENRICHI EN RESINES**
- **MICROFIBRE**
- **EXCELLENTE GLISSE**
- **BONNE ADHERENCE INTER/EXTER**
- **45 MM EN UNE PASSE ET SCULPTABLE**
- **SANS COFFRAGE**
- **PONÇAGE FACILE**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

FABRICATION FRANCAISE

A BASE DE GYPSE

Description

- Usage intérieur extérieur
- Enduit de rénovation en poudre
- A base de plâtre fin et de charges minérales

Domaine d'application

- Rénovation et réparation, finitions de balcons, appuis de fenêtres, corniches abimées
- Sans coffrage
- Applicable sur plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, parpaings, briques, mortier de chaux, anciennes peintures, bois, anciens carrelages, pâtes de verre

Conditionnement

- Sac de 12 kg
- Carton de 5 kg

ULTIMA Commercial & Usine • ZA de la Suzerolle • F-49140 Seiches sur le Loir
Tel +33 (0)2 41 18 09 88 • Fax +33 (0)2 41 18 08 87 • contact@ultima-materiaux.fr
www.ultima-labellepeinture.fr

ULTIMA Plâtres & Minéraux

Gamme Professionnelle

Préparation

- Mélange : 0,45 - 0,55 l d'eau pour 1 kg de poudre
- Verser progressivement la poudre dans l'eau puis mélanger pour obtenir une pâte homogène à la consistance souhaitée

Application

- Temps d'utilisation : 30—40 min
- Epaisseur d'application : sans limite
- Mise en peinture environ 48 h après (selon l'épaisseur)
- Température d'emploi : entre 5°C et 30°C
- Matériel : lame à enduire, couteau de peintre
- Nettoyage du matériel : à l'eau
- Ne pas rebattre la préparation lorsqu'elle commence à durcir

Caractéristiques

- Densité apparente : environ 0,65 kg/l
- Couleur : blanche
- Dureté shore C : 85 shore
- Valeur adhérence sur carreaux de plâtres : > 1 MPa
- Aspect de surface : lisse

Références techniques

- Caractérisation : Famille III - 3 (NF T 30-608)
- Conservation : 10 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité
- Consommation : 1 kg de poudre comble environ 1 l
- Documents à consulter : NF T 36-005, NF P 74-204

Fiche technique remplace les précédentes. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés, humides ou à un taux d'hygrométrie supérieur à 70%. Les fonds doivent être préparés selon la norme NF P 74-201. Avant utilisation, lire les fiches techniques et les fiches de sécurité, disponibles sur demande au service commercial. Les informations fournies dans cette fiche technique sont indicatives et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre (ex. température, support, épaisseur appliquée).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ULTIMA Commercial & Usine • ZA de la Suzerolle • F-49140 Seiches sur le Loir
Tel +33 (0)2 41 18 09 88 • Fax +33 (0)2 41 18 08 87 • contact@ultima-materiaux.fr
www.ultima-labellepeinture.fr

ULTIMA Plâtres & Minéraux