



Enduit prêt à l'emploi

- ▶ PRÊT A L'EMPLOI—MANUEL—AIRLESS
- ▶ BONNE GLISSE
- ▶ BON DEGROSSISSAGE
- ▶ BON GARNISSANT
- ▶ FINITION PROPRE
- ▶ BLANC STANDARD



Description

Enduit prêt à l'emploi de dégrossissage et de finition en pâte (faible en COV).

Rendu blanc, aspect mat, faible volatilité de poussière et facilement dépoussiérable, avec un retrait faible.

Sa texture équilibrée et son excellente glisse offrent un confort optimal, aussi bien en application **manuelle** qu'en **projection Airless**.

Domaine d'application

En intérieur :

- ▶ Plaque de plâtre à parements cartonnés
- ▶ Joints et épaulements
- ▶ Béton, ciment, brique, carreaux de plâtre
- ▶ Anciennes peintures mates ou satinées (après préparation)
- ▶ Gouttelette, toile de verre*

Sur peinture brillante : poncer ou appliquer une impression avant application.

Les supports doivent être secs, sains, propres, dépoussiérés, conformément au DTU 59.1

Stockage & Conservation

- ▶ 12 mois en emballage non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Classification & Normes

- ▶ EN 16-566—NF T 36-005—NF DTU 25.41

Caractéristiques techniques

- ▶ **Aspect** : pâte blanche prête à l'emploi
- ▶ **Densité** : 1,70
- ▶ **Épaisseur par passe** : 1 à 5 mm
- ▶ **Consommation** :
 - Garnissage / lissage : 1 à 3 kg/m² selon l'épaisseur
- ▶ **Temps de séchage** : 6 à 24 h selon température, hygrométrie
- ▶ **Recouvrement** : après séchage complet
- ▶ **Compatible avec** : toutes les peintures et revêtements muraux

Application

▶ Préparation :

Ouvrir et malaxer légèrement le produit avant utilisation.

Dilution possible en Airless selon le matériel (jusqu'à 1-2% si nécessaire)

▶ Application Airless :

- Distance d'application : 20 à 60 cm selon la pression
- Buses recommandées : 531 à 539
- Pulvériser en passes croisées puis lisser au couteau
- Retirer le filtre de la pompe

▶ Application Manuelle :

- Couteau, platoir ou lame large
- Étendre régulièrement, sans surépaisseur
- Respecter les trois étapes DTU 25.41 : Collage —> Garnissage —> Lissage

▶ Collage des bandes :

- Déposer une couche régulière
- Poser et serrer délicatement la bande
- Éviter de trop presser pour prévenir le bullage
- Recouvrir après séchage complet

▶ Nettoyage du matériel : à l'eau

Sécurité & Recommandations

- ▶ **Ventilation** : maintenir une bonne aération pendant l'application et le séchage
- ▶ **Protection individuelle** : porter un masque anti-poussière lors du ponçage
- ▶ **Contact avec les yeux** : rincer abondamment à l'eau en cas de contact
- ▶ **Éco gestes** : nettoyer les outils à l'eau et éviter le gaspillage du produit

Conditionnement

- ▶ Seau de 25 kg

Fiche technique remplace les précédentes. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés, humides ou à un taux d'hygrométrie supérieur à 70%. Les fonds doivent être préparés selon la norme NF P 74-201. Avant utilisation, lire les fiches techniques et les fiches de sécurité, disponibles sur demande au service commercial. Les informations fournies dans cette fiche technique sont indicatives et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre (ex. température, support, épaisseur appliquée).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).