

# VESTA SATIN



Intérieur

## DESCRIPTION

Peinture de finition soignée satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

## DESTINATION

Murs en intérieur.

## PROPRIETES

- Très bon pouvoir garnissant
- Excellente opacité
- Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002
- Blancheur éclatante
- Perméable à la vapeur d'eau
- Grande facilité d'application
- Rapidité de séchage et de recouvrement

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: Liquide onctueux.
<b>Aspect du film</b>	: Aspect satin.
<b>Masse volumique</b>	: 1.36 +/- 0,05 Kg/l.
<b>Extrait sec</b>	: En poids : 63 +/- 2% / en volume: 47 +/- 2%.
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV.
<b>Point éclair</b>	: Non concerné.
<b>Brillant Spéculaire à 60 °</b>	: 15-20.
<b>Rendement</b>	: 9 à 10 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: Sec 2 h.
<b>Recouvrable</b>	: 6 h.
<b>Teintes</b>	: Blanc et bases à teinter.
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Conditionnement</b>	: 15 L, 5 L et 1 L.

**Préparation des fonds :**

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront secs, sains et propres. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront poncées et dépolies ou lessivées et rincées à l'eau claire.

- Les anciennes peintures mates ou plaques de plâtres cartonnées, enduits divers, carreaux de plâtre : ponçage dépolissage soigné, application d'une couche de **VESTA IMPRESSION**.
- Sur les bois bruts tendres (sapin/pin) : appliquer 1 couche de **VESTA IMPRESSION**.

**Application :**

- Conditions d'application** : DTU 59.1.
- Matériel d'application** : Brosse, rouleau polyamide texturé /microfibres 10-12 mm, laqueur, airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau.
- Diluant** : Eau.
- Dilution** : Prêt à l'emploi. En cas d'application à l'airless, diluer jusqu'à 5% d'eau.

**SYSTEME D'APPLICATION**

Support	Impression	Finition
Enduits au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné	<b>VESTA IMPRESSION ou VESTA HYDRO IMPRESS</b>	1 à 2 couches <b>VESTA SATIN</b>
Anciennes peintures adhérentes		
Bois bruts tendres		

**HYGIENE ET SECURITE**

Consulter la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE – Janvier 2020.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

**GESTION DES DECHETS**

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Protégeons l'environnement.  
 - Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.  
 - Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
 Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.